FILUB SIL 6 *(LIQUIDE)*
FILUB SIL G6 *(GRAISSE)*

Réf.3439 *(vrac)*
Réf.Z3439 *(aéro)*
Réf.Y3439 (Pompe)
Réf.3439/1 *(vrac)*
Réf.Z3439/1 *(aéro)*

LUBRIFIANTS SILICONE POUR CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES

- INCOLORE - HAUTE SECURITE -STABLE THERMIQUEMENT
- NON TACHANT - NE GOMME PAS - SANS ODEUR -
- RESISTE JUSQUE 350°C

2 QUALITES

- FILUB SIL 6 Réf.3439 :

- LUBRIFIANT : - petits mécanismes à mouvements lents, frottements faibles : plastiques, fenêtres, fermetures, glissières, charnières, serrures.
  - nettoyage et lubrification du matériel électrique.
- DEMOULAGE : sur surfaces non poreuses - polyester, époxy, polyéthylène, aminoplastes, phénoplastes, vinyliques, acryliques, polystyrène, cellulose, nylon, pneumatiques, etc …
- ANTI-CONDENSATION - IMPERMEABILISATION : faisceaux électriques, automobiles et bateaux.

- FILUB SIL G6 Réf.3439/1 :

- Bonne tenue sur parois verticales.
- LUBRIFIANT : cônes de filières d'extrusion de matières plastiques, glissement caoutchouc/métal, robinets.
- DEMOULAGE : sous pression élevée.
- ANTI-HUMIDITE des circuits électriques et bornes.
- Protection contre le froid des profilés en caoutchouc.
- Lubrification de O-Rings, isolants.

Cette graisse incolore (translucide) en version vrac uniquement est de sécurité pour l'industrie alimentaire (Food safe)

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser très finement, sans excès.
- Essuyer pour uniformiser si nécessaire.
- Vérifier la compatibilité avec les matières plastiques.
- Pour la **graisse en vrac** (Logée en pots) utiliser les méthodes habituelles. Remplissage de pistolet, pinceau, etc...)
- Sauf pour des mouvements lents et à faible friction, ces produit ne sont pas recommandés pour des lubrifications métal sur métal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FILUB SIL 6	**FILUB SIL G6**
	3439 - Z3439 - Y3439	3439/1 - Z3439/1
- TYPE DE SILICONE	**Huile**	**Graisse**
- COULEUR	Incolore	Incolore
- CODE EMBALLEUR	EMB28051B	EMB28051B
- SECURITE TRANSPORT	Voir FDS	Voir FDS
- CONDITIONNEMENTS, POIDS, VOLUME	VRAC-AEROSOL-Pompe	VRAC AEROSOL
- SECURITE TRAVAIL	Voir FDS	Voir FDS
- COMPATIBILITES	Kalrez(4) - Nitrile(4) - Polyuréthane(0) - Caoutchouc naturel(4) - Polyacrylates (4)- Téflon(4) - Ethylène propylène(4) - Hypalon(4) - Néopréne(4) - Polysulfures(4) - Fluorosilicones(4) - - Buna(4) - Styrène butadiene(4) - Caoutchouc silicone(2)	

4 = Bon - 2 = Possible pour les joints statiques - 0 = pas d'informations

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensilibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

FRANCE INDUSTRIE sa
Société anonyme au capital de 200.000 Euros
Zone Industrielle - 28800 BONNEVAL - France
Tel : 33(0237.472.624 - Fax : 33(0)237.962.347
Internet : www.france-industrie.com

13.05.2008